

MAÇARANDUBA/MASSARANDUBA scheda tecnica



DESCRIZIONE

Specie legnosa adatto a pavimentazioni soggette ad alta frequenza di calpestio.
Il Massaranduba presenta una colorazione marrone rossastro.

GENERALITA'

Nome botanico	Manilkara bidentata
Colore	Marrone rossastro
Tessitura	fine
Fibratura	dritta
Aspetto	Marrone rossastro con sfumature violacee

PROPRIETA' MECCANICHE

Resistenza media a rottura	89 MPa
Modulo elastico medio	24410 MPa
Resistenza media a flessione	170 MPa

Campigli srl

Via 1° Maggio, 8
Zona Industriale Terrafino 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571 80241 Fax 0571 81741
E-mail: info@campiglilegnami.it

C.F. e P.IVA 00443660485
R.E.A. Firenze n.111015
Registro Imprese di Firenze n.00443660485
Capitale Sociale Euro 450.000,00 i.v.

DURABILITA' NATURALE E IMPREGNABILITA'

Funghi	Classe 1 –molto durabile
Insetti del legno	durabile
Termiti	Classe D – durabile
Impregnabilità	Classe 4 – non impregnabile
Classe di utilizzo	Classe 4 – a contatto con il suolo e con acqua dolce
Utilizzo dell'ambiente marino (classe 5)	si

RISPOSTA AL FUOCO

Classificazione Francese convenzionale	Spessore > 14mm	Spessore < 14mm
	M.3 (moderatamente infiammabile)	M.4 (facilmente infiammabile)
Classificazione Europea	D s2 d0	

PRINCIPALI NOMI IN USO

Nazione	Nome locale
Brasile	MAÇARANDUBA/PARAJU
Colombia	NISPERO
Guyana	BEEFWOOD
Guyana francese	BALATA FRANC
Panama	NISPERO
Perù	QUINILLA COLORADA
Venezuela	BALATA
Regno Unito	BULLET WOOD
USA	BULLE WOOD

Fonte dati: Cirad, centro di ricerca francese che risponde alle richieste internazionali nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo sostenibile (<https://tropix.cirad.fr>). I dati rispettano la normativa UNI 11538-1.

Campigli srl

Via 1° Maggio, 8
Zona Industriale Terrafino 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571 80241 Fax 0571 81741
E-mail: info@campiglilegnamei.it

C.F. e P.IVA 00443660485
R.E.A. Firenze n.111015
Registro Imprese di Firenze n.00443660485
Capitale Sociale Euro 450.000,00 i.v.